

Karta technologiczna

Densit® Curing Compound

- uszczelniacz powierzchniowy

Densit® Curing Compound jest uszczelnieniem powierzchniowym, który jest używany na wszystkie posadzki Densitop® celem zabezpieczenia powierzchni posadzek przez wyschnięciem.

Wydajność:

Densit®
Curing Compound ok. 0,2 kg/m²

W warunkach szybkiego
wysychania ok. 0,3 kg/m²

Densit® Curing Compound stosowany jest natychmiast po położeniu posadzki Densitop® i nawierzchni Densiphalt® w celu zatrzymania wody w posadzce Densit® lub nawierzchni w okresie wiązania. Densit® Curing Compound redukuje kurczliwość plastyczną, a tym samym ryzyko złego wiązania i powstania pęknięć.

na bazie wodnej, rozprowadzanym za pomocą specjalnej wysoko wydajnej zraszarki.

Mieszanka utwardzająca Densit® Curing Compound musi być nanoszona równomierną warstwą.

Dla zapewnienia szybkiego pokrycia powierzchni konieczne jest podzielenie jej na mniejsze obszary.

Mieszanka utwardzająca Densit® Curing Compound jest białym płynem

Narzędzia i sprzęt należy umyć wodą.

Dane techniczne

Właściwości	Densit® Curing Compound
Składnik aktywny	Wosk parafinowy
Wygląd	Biały płyn
Zapach	Nie ma
Materia stała %	24 ± 1.0
Efektywność (ASTM c 156) %	Ca. 90
Gęstość g/cm ³ (lb/in ³)	0.97 (0.035) ± 0.01
Temperatura przechowywania g/cm °C (°F)	10-25 (50-77)
Okres przechowywania maks. mies	6
pH	8.5 ± 0.5

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

CE In accordance with EN 13813: CT-C100-F10-A9-A1



TW Densit ID